



TOEPASSING

Dynamis® T-Plus 270 is een ontkistingsmiddel voor beton. Milieuaspecten stonden centraal bij de ontwikkeling van het betonontkistingsmiddel **Dynamis® T-Plus 270**. Dit betonontkistingsmiddel is ontwikkeld op basis van paraffinische procesolie geëmulgeerd in water. Het voldoet aan de eis van duurzaamheid, het bestaat voor meer dan 75% uit hernieuwbare grondstoffen.

Dynamis® T-Plus 270 is speciaal ontwikkeld als losmiddel voor kunststof onderlegplanken. Maar is ook geschikt voor verschillende soorten houten planken wel of niet voorzien van een coating.

Bij juiste verwerking van **Dynamis® T-Plus 270** geeft het een gemakkelijke lossing van de stenen. Ook zorgt het er voor dat de onderleg planken gemakkelijk zijn te reinigen.

Dynamis® T-Plus 270 kan worden toegepast voor de fabricage van betonproducten geperst op onderlegplanken, zoals:

- Alle soorten klinkers
- Stoepranden
- Tegels (groot en klein)
- Alle soorten sierbestrating
- Etc.

Dynamis® T-Plus 270 is toepasbaar op ondergronden van diversen kunststof, gecoat hout en hardhout. Voor andere materialen is het beste om een geschiktheidstest te doen. Voor andere materialen is het beste om een geschiktheidstest uit te voeren.

VOORDELEN

- Tast geen kunststofplaten aan
- Meer dan 75 % hernieuwbare grondstoffen
- Arbovriendelijk
- Schonere werkomgeving
- Reukloos
- Onbrandbaar

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon zijn, vrij van stof en betonresten
- Het te behandelen oppervlak mag vochtig zijn (geen vrij water)
- Wij adviseren, **Dynamis® T-Plus 270** te vernevelen met behulp van een geschikte inspuitinstallatie. In combinatie met de juiste vlakstraalsproeier kunt u hierdoor een zo egaal mogelijke film aanbrengen.
- Stel de spuitdruk in op 3 à 4 bar
- Het gebruik van verzinkte apparatuur dient te worden vermeden.
- Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Dynamis® T-plus 270
Verbruik	+/- 40 m ² / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,969 kg/l (water = 1,00)
Droogtijd (bij 20°C)	15 – 30 minuten
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit
Geur	Geen
Vlampunt	> 100 °C
Stol-/vriespunt	0 °C
Kin. Viscositeit (40°C)	1 mm ² /s

FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN *

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

* Demula adviseert om de website www.fipah.be (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:

Tot 6 maanden houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking, vorstvrij en buiten bereik van rechtstreeks zonlicht.

VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Dynamis® T-Plus 270** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.