



## TOEPASSING

**Dynamis® T-Plus 286** is een ontkestingsmiddel voor beton. Milieuaspecten stonden centraal bij de ontwikkeling van het betonontkistingmiddel **Dynamis® T-Plus 286**.

Dit betonontkistingmiddel is ontwikkeld op basis van paraffinische procesolie geëmulgeerd in water. Het voldoet aan de eis van duurzaamheid, het bestaat voor meer dan 65% uit hernieuwbare grondstoffen.

**Dynamis® T-Plus 286** heeft zich inmiddels bewezen als veelzijdig inzetbaar (prefab industrie), vooral wanneer hoge esthetische eisen worden gesteld aan het uiterlijk van het betonoppervlak. Bij een juiste verwerking van **Dynamis® T-Plus 286** geeft het een strak en egaal betonoppervlak zonder luchtbelletjes en vlekvorming. Dit geldt voor zowel traditionele beton als voor zelf verdichtende beton.

**Dynamis® T-Plus 286** kan worden toegepast op:

- Alle soorten zichtbeton (gevelelementen, trappen, galerijplaten, bordessen, ...)
- Systeemvloeren
- Putten, keerwanden, industrieplaatvloeren
- Alles soorten liggers, heipalen

**Dynamis® T-Plus 286** is toepasbaar op ondergronden van staal, (gelakt) hout, diverse kunststoffen en rubberen matten. Voor andere materialen is het beste om een geschiktheidstest uit te voeren.

## VOORDELEN

- Luchtbelvrije beton
- Egalere "kleur" van beton
- Meer dan 65% hernieuwbare grondstoffen
- Arbo vriendelijk
- Schonere werkomgeving
- Reukloos

## GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet steeds schoon zijn (vrij van stof en betonresten) en mag vochtig zijn (geen vrij water).

**Dynamis® T-Plus 286** is goed te vernevelen met behulp van een lagedruk nevelsprit (sputdruk 3 – 4 bar), waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht, en poetsen/nawissen nadien overbodig is. (opgelet : bij gekleurd beton raden we aan om wél uit te poetsen).

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Dynamis® T-plus 286
Verbruik	+/- 40 m <sup>2</sup> / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,957 kg/l (water = 1,00)
Droogtijd (bij 20°C)	15 – 30 minuten
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit
Geur	Geen
Vlampunt	> 100 °C
Stol-/vriespunt	0 °C
Kin. Viscositeit (40°C)	1 mm <sup>2</sup> /s

## FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN \*

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

\* Demula adviseert om de website [www.fipah.be](http://www.fipah.be) (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

## VERPAKKING EN OPSLAG

### HOUDBAARHEID:

Tot 6 maanden houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking, vorstvrij en buiten bereik van rechtstreeks zonlicht.

### VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

### OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

## MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Dynamis® T-Plus 286** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.